



## Technical Data Sheet / eurocrete TF

### Descripción

erocrete TF es una cubierta gruesa son solventes con tecnología de poliuretano y que provee una excelente resistencia contra abrasivos, ataques químicos, y otras agresiones físicas.

### COMPOSICION

Es un sistema de resinas de poliuretano combinado con agregados resistentes a los abrasivos.

### APARIENCIA

Acabado fino y mate en una variedad de colores. También disponible en color claro pero brillante.

### DURABILIDAD

Excelente larga vida, especialmente con dos capas.

### GROSOR

25 milésimos, pero depende del número de capas.

### INSTALACION TIPICA

Se recomienda en áreas de mucho desgaste y con resistencia a químicos combinado con costo económico de aplicación. Es bueno para áreas de almacenaje de materiales químicos, bodegas, baños, laboratorios y áreas de proceso de comida.

### SUBSUELO O BASE DE LA PARED

Se adhiere bien a concreto, granito, metales y asfaltos.

### MANTENIMIENTO

Limpieza regular con productos convencionales.

### TABLA DE CURADO (SECADO)

Uso de una bolsa completa a 68°F / 20°C	15 min
Tiempo de primera capa a 68°F / 20°C	60 min
Siguientes capas a 68°F / 20°C	16 horas
Tiempo de curado con tráfico ligero	24 horas
Curado total a 68°F / 20°C	5-7 días

### RESISTENCIA QUIMICA

Revise por favor nuestra Tabla de Resistencia de Químicos (.pdf), estos son químicos que no deterioran los pisos eurocrete a una temperatura de 68°F / 20°C considerando que el piso es limpiado regularmente y que cualquier derrame lavara en menos de 48 horas. En aquellos lugares donde se usan solventes agresivos y volátiles debe considerarse que el derrame se lavara inmediatamente o en menos de una hora. La tabla no aplica en inmersión parcial o total.

**MANCHAS.** Los pisos eurocrete si llegan a ser manchados o decolorados no sufren deterioro físico y ningún cambio en sus propiedades.

**DAÑO MECANICO.** Aun cuando los siguientes químicos no dañan el sistema básico de resina, en pisos con menos de 0.6 cm 1/8" de grosor pueden ser afectados con abrasivos o impacto. En tales casos donde habrá derrames químicos y uso rudo se debe especificar el uso de eurocrete HF.

### COLORES DISPONIBLES

Disponibles en Rojo ladrillo, Gris, Azul y Ocre. Colores especiales con orden especial. La uniformidad del color no se puede garantizar de lote en lote.

### SALUBRIDAD Y SEGURIDAD

Archivos disponibles en formato .pdf

\*Lector para archivos .pdf gratuito

TF – Datos Tecnicos PDF

Agencia de Inspeccion de Comida Canada PDF

MSDS – Hojas de Materiales de Seguridad y Datos

Componente de Resina PDF

Componente Endurecedor PDF

eurocrete \_ Division of Bedford Industries Ltd.

Unit #1, 9452 193A Street

Surrey B.C., V4N 4N4

Phone: 604•513-5855

Fax: 604•882-9571

[www.eurocrete.com](http://www.eurocrete.com)